

Dichiarazione n. **07**
Rev. 04

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

codice identificazione prodotto

Pietrisco 8/12

Numero di lotto, codice identificazione prodotto

produzione del: agosto-17



Anno rilascio

2008

Usi previsti e specifica tecnica armonizzata

UNI EN 12620 - Aggregati per calcestruzzo

UNI EN 13043 - Aggregati per miscele bituminose

UNI EN 13242:2002+A1:2007 - Aggregati per opere di ingegneria civile e costruzione strade.

Nome, denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante

Fabbricante
Indirizzo di riferimento

Trans Ghiaia S.r.l. - Via Grava n°28 - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Sede Legale: Via Grava n°28 - 33098 Valvasone Arzene (PN)
Impianto: Via Grava n°28 - 33098 Valvasone Arzene (PN)

Sistema di valutazione

2+

Organismo notificato:

CERTIQUALITY SRL - N°0546

L'organismo notificato ha effettuato ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione ed effettua la continua sorveglianza, verifica ed approvazione del controllo di produzione secondo il sistema 2+ e ha rilasciato

certificato di conformità: **0546 - CPR - 14092**

Descrizione del prodotto e prestazioni dichiarate

Campione di natura quasi esclusivamente carbonatica data prevalentemente da frammenti di rocce dolomitiche e in minor misura da calcari. La frazione silicatica è rappresentata da selce e da arenarie.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI		Prestazioni e specifiche tecniche armonizzate			
		12620	13043	13242	Norme di prova
Forma dei granuli	Categoria	SI15	SI15	SI20	UNI EN 933-4:2008
	Categoria	FI15	FI10	FI20	UNI EN 933-3:2012
Dimensione dei granuli	Designazione d/D	4/8	4/8	4/8	UNI EN 933-1:2012
	Categoria	Gc 85/20	Gc 90/15 G	0	UNI EN 933-1:2012
Massa volumica dei granuli	v.d. Mg/mc	2,78	2,78	2,78	UNI EN 1097-6:2013
Pulizia					
Contenuto di polveri Equivalente in sabbia	Categoria v.d. % SE	f1,5 0	f0,5 0	f2 non applicabile	UNI EN 933-1:2012 UNI EN 933-8:2012
Valore di blu	v.d. g/kg MB	0,00	0,00	non applicabile	UNI EN 933-9:2013
Affinità ai leganti bituminosi	% grado di copertura di bitume	100-90-75	100-90-75	100-90-75	prEN 12697-11:2012
Percentuale di part. frantumate	Categoria	C50/10	C50/10	C50/10	UNI EN 933-5:2006
Resist. alla framm.ne frant.ne	Categoria	LA15	LA15	LA20	UNI EN 1097-2:2010
Resistenza alla levigabilità	Categoria	39	39	--	UNI EN 1097-8:2009
Resistenza all'abrasione	Categoria	AAV10	AAV10	--	UNI EN 1097-8:2009
Resistenza all'usura	Categoria	MDE10	MDE10	MDE20	UNI EN 1097-1:2011
Stabilità di volume	Categoria	-	NPD	NPD	
Composizione/contenuto					
Contenuto di cloruri	v.d. % C	<0,01	<0,01	<0,01	UNI EN 1744-1:2013
Solfati solubili in acido	Categoria	AS0,2	AS0,2	AS0,2	UNI EN 1744-1:2013
Contenuto di zolfo totale	v.d. % S / Categoria	0,03	0,03	0,03	UNI EN 1744-1:2013
Costituenti che alterano la velocità	passa/non passa	0	0	0	UNI EN 1744-1:2010
Contaminanti leggeri	v.d. % / Categoria	< 0,05	< 0,05	< 0,05	UNI EN 1744-1:2010
Contenuto di carbonato	v.d. % CO ₂	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE	UNI EN 196-2:2013
Assorbimento di acqua	v.d. % WA ₂₄	WA1	WA1	WA1	UNI EN 1097-6:2013
Emissione di radioattività		NPD	NPD	NPD	UNI EN 932-3:2004
Rilascio di metalli pesanti / idrocarburi		NPD	NPD	NPD	UNI EN 932-3:2004
Rilascio di altre sostanze pericolose		NPD	NPD	NPD	UNI EN 932-3:2004
Durabilità al gelo/disgelo	Categoria	F1	F1	F1	UNI EN 1367-1:2007
Durabilità allo shock termico	Categoria	1%	1%	1%	UNI EN 1367-5:2011
Durabilità alla reattività alcali-silice	v.d.	non reattivo	non reattivo	non reattivo	UNI 8520-22:2002

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante firmato a nome e per conto di: Tardivo Igino - Legale Rappresentante

Valvasone Arzene, 06/10/2017

Firma